

# PASTE COLORANTI SERIE ACQ 7000



## SISTEMA TINTOMETRICO ACQUA LEGNO / INDUSTRIA

### 16 PASTE

CODICE	DESCRIZIONE	UTILIZZO FORMULATIVO			STABILITÀ CALORE (° C) *
		INTERNI	ESTERNI		
			MASSA	NUANZATURA	
7001	BIANCO TITANIO	•	•	•	> 500
7002	GIALLO OSSIDO	•	•	•	180
7006	GIALLO MONOAZOICO	•			140
706 A	GIALLO SOLIDO	•	•	•	200
706 G	GIALLO ORGANICO MEDIO	•	•		180
706 M	GIALLO ORGANICO CALDO	•	•		200
708 A	ARANCIO ORGANICO	•	•		160
7011	ROSSO MAGENTA	•	•	•	200
712 D	ROSSO ORGANICO SOLIDO	•	•	•	200
7013	ROSSO OSSIDO	•	•	•	1000
7015	ROSSO VIOLETTO	•	•	•	200
7016	VIOLETTO	•	•	•	160
7018	BLU FTALO ALFA	•	•	•	300
7019	BLE FTALO BETA	•	•	•	300
7020	VERDE FTALO	•	•	•	350
7022	NERO	•	•	•	250

\*Secondo quanto dichiarato dal produttore dei pigmenti

**Colorificio Migliavacca 1919 Srl** - Via dell'industria, 20 - 24126 BERGAMO (ITALY) - Tel +39 035.243.879  
 www.colorificiomigliavacca.it - E-mail: [info@colorificiomigliavacca.it](mailto:info@colorificiomigliavacca.it)  
 member of **AMERICAN COLORS INC. (USA)**