

PASTE COLORANTI SERIE POL 2000



CARATTERISTICHE : dispersioni di pigmenti realizzate in resina alchidica corto olio modificata non seccativa ed idonei bagnanti polimerici. Esente da solventi aromatici.

COMPATIBILITA' : eccellente in sistemi poliuretani, oltre che nitrocellulosa, resine amminiche e poliesteri saturi.

UTILIZZO : specifiche per settore legno e carrozzeria industriale.

TINTA PIENA	TAGLIO	CODICE POL	DESCRIZIONE	COLOR INDEX	P.sp. gr./l. ±5%	% Pigm. Peso ±5%
		2001	BIANCO TITANIO	PW 6	1900	62
		2002	GIALLO OSSIDO	PY 42	1660	52
		206 I	GIALLO ORGANICO FREDDO	PY 155	1090	24
		206 M	GIALLO ORGANICO CALDO	PY 139	1150	24
		208 B	ARANCIO ORGANICO	PO 34	1070	22
		2009	ROSSO Mn CHIARO	PR 48:4	1050	12
		2010	ROSSO Mn SCURO	PR 52:2	1090	16
		211 R	ROSSO MAGENTA	PR 122	1040	14
		212 D	ROSSO ORGANICO	PR 254	1100	18
		213 M	ROSSO OSSIDO	PR 101	1620	45
		2015	ROSSO VIOLETTO	PV 19	1040	15
		2016	VIOLETTO	PV 23	1000	10
		217 M	BLU OLTREMARE	PB 29	1320	40
		218 A	BLU FTALO	PB 15:2	1050	18
		2020	VERDE FTALO	PG 7	1080	17
		2023	NERO TAGLI	PBk 7	1100	20
		2024	NERO PROFONDO	PBk 7	1050	10

I dati riportati hanno valore unicamente nominale. Si consiglia sempre un test di compatibilità preventivo. Il produttore si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento i parametri senza alcun preavviso, al fine di rispettare le tolleranze degli standard colorimetrici.

La tinta piena e il taglio qui rappresentati si ritengono, in termini di resa e tono, puramente a titolo esemplificativo. In funzione dello schermo e stampante adottati si possono avere discrepanze dal prodotto reale.

Colorificio Migliavacca 1919 Srl - Via dell'industria, 20 - 24126 BERGAMO (ITALY) - Tel +39 035.243.879
www.colorificiomigliavacca.it - E-mail: info@colorificiomigliavacca.it
member of **AMERICAN COLORS INC. (USA)**